

Membrana cementicia

Es una membrana cementicia flexible mono-componente que permite sellar de manera simple, estructuras de hormigón y mamposterías.

Apto para impermeabilizar soportes porosos con daños superficiales, grietas, fisuras moderadas y revestimientos aislantes. Puede ser utilizado en ambientes internos y externos.

Proceso de impermeabilización permanente y definitiva

Extender malla de fibra de vidrio de (90 grs) sobre todo el soporte y adherirla con membrana cementicia, la cual debe tener la consistencia apropiada para poder ser expandida fácilmente con llana lisa.

Preparación

Como mortero para llenado Coloque en un balde de albañil, dos litros y medio (2,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg. de membrana cementicia al agua en forma pausada, e ir mezclando de forma enérgica utilizando la cuchara de albañil, verificando que no se formen grumos.

Como membrana cementicia: Coloque en un balde de 20 L., seis litros y medio (6,5 L) de agua. Posteriormente, agregue los 10 kg de membrana cementicia al agua en forma pausada e ir mezclando de forma mecánica, utilizando taladro y mezclador, verificando que no se formen grumos.

Durabilidad de preparación

90 minutos a 20 °C

Tiempo de secado

60 min. por mano.

Presentación

Bolsa de 10 Kg.